Universeel toepasbaar rubber in vele diktes en met inlages

ISO	SBR Styreen-Butadieen Rubber
Vorm	Rollen
Kleur	Zwart
Temperatuurbereik	-10 en 70 °C
Soortelijke massa	1460 kg/m3
Hardheid	70 Shore A (± 7)
Rek bij breuk	200 %
Treksterkte	4 N/mm2

Omschrijving materiaal

Algemeen en universeel premium rubber voor vele toepassingen met toepassingen zonder zware eisen.

Toepassingen

Afdichtingen en onderlegstrippen voor scheepsbouw en algemene industrie.

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Benzine	Olie	UV	Water	Drinkwater	Slijtvast	Zuren	Logen	Basen
Niet bestendig	Niet bestendig	Niet bestendig	Redelijk	Niet bestendig	Niet bestendig	Redelijk	Matig	Matig

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
20000010	SBR 1 mm	1.400	20.000
20000015	SBR 1,5 mm	1.400	20.000
20000020	SBR 2 mm	1.400	10.000
20000030	SBR 3 mm	1.400	10.000
20000040	SBR 4 mm	1.400	10.000
20000050	SBR 5 mm	1.400	10.000
20000060	SBR 6 mm	1.400	10.000
20000080	SBR 8 mm	1.400	5.000
20000100	SBR 10 mm	1.400	5.000
20000120	SBR 12 mm	1.400	5.000
20000150	SBR 15 mm	1.400	5.000
20000200	SBR 20 mm	1.400	5.000
20000250	SBR 25 mm	1.400	5.000
20000300	SBR 30 mm	1.400	5.000
20000400	SBR 40 mm		
20000500	SBR 50 mm		
20000600	SBR 60 mm		

20000800	SBR 80 mm		
20001000	SBR 100 mm		
20001015	SBR met inlage 1,5+1 mm	1.400	20.000
20001020	SBR met inlage 2+1 mm	1.400	20.000
20001030	SBR met inlage 3+1 mm	1.400	10.000
20001040	SBR met inlage 4+1 mm	1.400	10.000
20001050	SBR met inlage 5+1 mm	1.400	10.000
20001060	SBR met inlage 6+1 mm	1.400	10.000
20002030	SBR met inlage 3+2 mm	1.400	10.000
20002040	SBR met inlage 4+2 mm	1.400	10.000
20002050	SBR met inlage 5+2 mm	1.400	10.000
20002060	SBR met inlage 6+2 mm	1.400	10.000
20002080	SBR met inlage 8+2mm	1.400	10.000
20002100	SBR met inlage 10+2 mm	1.400	5.000
20002120	SBR met inlage 12+2 mm	1.400	5.000
20002150	SBR met inlage 15+2 mm	1.400	5.000

Compressieset

De compressieset is de permanente vervorming van het materiaal bij de hieronder vermelde temperatuur en tijdsduur.

Testnorm	Duur	Temperatuur	Afwijking
ISO 815	22 uur	70 °C	50 %

Opslagadvies (ISO 2230)

Bijgaande specificatie geeft een indicatie van de bewaartermijnen om degradatie in eigenschappen van het materiaal te voorkomen. Blootstelling aan licht en vocht dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het is aan te raden het materiaal vooraf te controleren bij opslag langer dan een jaar.

Groep	Minimale temperatuur	Maximale temperatuur	Maximale vochtigheid	Bewaartermijn	Uitbreiding na inspectie
A	10 °C	25 °C	65 %	5 jaar	2 jaar

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.